2009 年 8 月 18 日

富士インパルス株式会社

IA 物性表

1. 試料　規格袋 IA

2. 試験項目及び条件

（1）厚さ（μm）　n=5　JIS-Z-1702
（2）ヒートシール温度特性（N/15mm）　n=5　JIS-Z-1707
・シール条件…120℃.140℃.160℃.180℃　9.8N/cm2　1sec
（3）引張強さ（N/15mm）　n=5　JIS-P-8113
（4）引き裂き強さ（N）　n=5　JIS-P-8116
（5）突き刺し強さ（N）　n=5　JIS-Z-1707
（6）酸素透過度（cc/㎡・day）　23℃-65%RH
（7）透湿度（g/㎡・day）　40℃-90%RH

2. 試験結果

（1）厚さ（μm）

方向	X	Max	Min
TD	75.8	77	75

（2）ヒートシール強さ（N/15mm）

温度条件	X	Max	Min
120℃	20.8	22	20
140℃	29.6	32	28
160℃	36.7	38	36
180℃	36.2	37	35

（3）引張強さ（N/15mm）

方向	X	Max	Min
MD	53.7	54	53
TD	59.0	62	57

（4）引き裂き強さ（N）

方向	X	Max	Min
MD	0.43	0.46	0.39
TD	0.37	0.38	0.34

（5）突き刺し強さ（N）

方向	X	Max	Min
TD	7.8	8.1	7.3

（6）酸素透過度（cc/㎡・day）　23℃-65%RH　0.1 以下

（7）透湿度（g/㎡・day）　40℃-90%RH　0.1 以下

※この物性表は測定値であり、保証値ではありません。